Ködispace 4SG



Thermoplastischer Abstandhalter (Warm Edge System)

- Warm Edge System zur Herstellung von Mehrscheibenisolierglas speziell im Structural Glazing
- Äußerst geringe Wasserdampf- und Gasdurchlässigkeit
- Erhöhte Wärmestabilität im Isolierglas
- Optimale Verbindung zu Glas und der Silikon-Sekundärversiegelung durch überlagerte chemische Haftung
- Schnelle Anbindung zu Glas nach der Applikation
- Verminderung der Kondensatbildung im Randbereich
- Hohe Produktivität durch vollautomatischen Auftrag

Ködispace 4SG besteht aus einem thermoplastischen Trägermaterial mit eingearbeitetem Trockenmittel zur Entfeuchtung des Scheibenzwischenraumes. Ködispace 4SG wird mit dem Applikator als Abstandhalter auf das Glas extrudiert und ersetzt somit den konventionellen Abstandhalter inklusive Primärversiegelung und Trockenmittel. Die äußere Versiegelung kann je nach Anwendungsfall mit GD 116 (PSR), GD 920 (Silikon) oder Ködiglaze S (Silikon) erfolgen.

TECHNISCHE DATEN

Basis	Synthesekautschuk (Polyisobutylen), lösungsmittelfrei	
Farbe	Schwarz	
Konsistenz	feste Masse, Applikationstemperatur +110 °C bis +140 °C	
Beständigkeit	In weitem Temperaturbereich von −20 °C bis +90 °C funktionsfähig	
Dichte	1,27 g/cm ³	DIN 53 479, +23 ℃
Gaspermeation	< 0,002 g/m²•h	EN 1279.4
Wasserdampfdiffusion	< 0,01 g/m²•d	EN 1279.4
Flüchtige Bestandteile	≤ 0,5 %	EN 1279.6, Anhang G
Fogging	Ohne visuellen Beschlag	EN 1279.6, Anhang C
Elastograph-Wert	380 Nmm	Elastograph bei +80 ℃, DIN 53529 T4

VERARBEITUNG

Arbeitsvorbereitung

Die Auftragsflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Zum Reinigen der Glasflächen müssen geeignete Glaswaschmaschinen eingesetzt werden.

Klebung

Ködispace 4SG wird gebrauchsfertig geliefert und muss vor dem Auftrag auf +110 °C bis +140 °C erwärmt werden. Die Verarbeitung erfolgt mit einem TPS-Applikator.

Verarbeitung

Die aktuellen detaillierten Verarbeitungsrichtlinien für **Ködispace 4SG**, sowie die jeweils aktuellen ergänzenden Verarbeitungshinweise sind zu beachten.

Ködispace 4SG ist speziell für Isolierglasscheiben für Gebäudeverglasung entwickelt. Vor dem Einsatz in anderen Bereichen bitte unseren anwendungstechnischen Service hinzuziehen.

BESONDERE HINWEISE

Lagerung

In dicht verschlossenen Fässern bei maximal +40 °C vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Eine Lagerung im Freien wird nicht empfohlen.

Die Haltbarkeit beträgt im dicht verschlossenen Originalgebinde 12 Monate.

SICHERHEIT

Für den Umgang mit unseren Produkten beachten Sie bitte die Hinweise auf unseren EG-Sicherheitsdatenblättern und die Sicherheitshinweise auf unseren Gebinde-Etiketten. Insbesondere sind die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung und die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften zu beachten. Bewahren Sie das EG-Sicherheitsblatt des von Ihnen eingesetzten Produktes griffbereit auf. Es gibt wertvolle Hinweise für den sicheren Umgang, zur Entsorgung und bei Unfällen.

LIEFEREINHEITEN

Fass à 220 kg

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt!

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um circa-Werte, diese sind nicht Teil der Produktspezifikation. Wegen der außerhalb unseren Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinwei sen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



Telefon +49 6331 56-2000 Telefax +49 6331 56-1999 eMail info@koe-chemie.de Internet www.koe-chemie.de

